

速乾性ゴルフクラブ用接着剤

GC-RR 100

Rapid & Robust

火気厳禁
第四類第三石油類危険等級

NET 50g+50g

 **セメダイン株式会社**
 **Geotech**

ご使用前にお読み下さい

【使用上の注意】

- ・本品は2液混合から硬化開始までの時間(可使時間)が短くなっております。2液混合後は手早く接着作業を行って下さい。
- ・皮膚に触れた場合、速やかに石けんで洗って下さい。
- ・体質によって、かぶれることがありますので、ゴム手袋を着用し、皮膚への付着を避けて下さい。
- ・火気のあるところでは使用しないで下さい。
- ・多量に使用する場合は換気をして下さい。
- ・AとBのキャップを取り違えないよう、ご注意下さい。

【保管時の注意事項】

- ・保管時は、小児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。
- ・使用後はキャップをしっかり締め、光の当たらない、涼しい場所に保管して下さい。
- ・保管状態によって、容器内で各剤が硬化してしまう場合がございます。これを防ぐため、開封後は、日当たりのない涼しい所でキャップを上に向け、立てた状態での保管をお願い致します。
- ・本商品の紙箱は、中央部で切断して頂きますと、容器を立てて保管するのに便利なスタンドとしてお使い頂けます。

【瑕疵責任について】

- ・接着したクラブ等を使用される前に、接着剤が硬化して十分な接着力があることを確認して下さい。
- ・ゴルフ練習中及びプレー中等のいかなる事故・損害に対しても、その責は負いかねます。

はじめに

時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

このたび、私共、株式会社ジオテックゴルフコンポーネントは、ゴルフクラブ用2液アクリル系接着剤として、「GC-RR 100」をセメダイン株式会社協力のもと、お客様に提供させて頂ける運びとなりました。

2液アクリル系接着剤としては、従来より、Y610(弊社品番:SDY610)がございましたが、「GC-RR 100」は、さらに硬化時間を短縮したタイプで、速乾性・頑健性の2点が従来製品からの大きな改良点となります。

製品の特長

速乾性 = Rap id ity

- ・硬化の立ち上がりを速めることで、23 前後の雰囲気温度の場合、45~60分で実用強度に到達、打球が可能となりました。
- ・低温時における速乾性を改良、5 前後の雰囲気温度において硬化が極端に遅くなる特性を緩和致しました。
- ・従来品では、混合した接着剤の表面が露出している場合、十分な静養時間を経て、実用強度に達していながら、表面硬化せず、粘つきが無くならないことがありましたが、本製品では、硬化時間を調整することで、表面硬化速度も高めることに成功しています。これは例えば、スルーポアヘッドにおけるチップエンドの処理等で、大きな効力を発揮します。

頑健性 = Robustness

- ・接着条件に対する頑健性を強化、接着面の残留油分や、混合比率のバラつき、接着時の雰囲気温度等、各種条件変化に接着強度が左右されにくく、安定した性能を発揮します。

その他の特長

低毒・低臭気性
高引火点

使用方法

- ・接着の準備:接着する個所の汚れを落とし、よく乾燥させます。チューブのキャップをはずし、ノズル先端をカットします。平板にA剤とB剤を等量しぼり出し、ヘラ等でムラなく混合します。混合後、直ちに細い棒等でヘッド・シャフト双方の接着個所に塗布します。シャフトをヘッドに挿入します。必要に応じてグラスビーズ、セル管等を用い、がたつきを防止します。はみ出た混合液は布でふき取り、硬化するまで静置します。各季節毎の接着所要時間を下表に示しましたので、ご利用下さい。

雰囲気温度別 接着時間の目安

時間の目安	夏(30℃)	春・秋(23℃)	冬(5℃)
混合から接着終了まで	2分以内	3分以内	10分以内
最低限、必要な静養時間	15分以上	30分以上	60分以上
実用強度に到達する時間	約30分以上	約1時間以上	約3時間以上

 **Geotech**

(株)ジオテックゴルフコンポーネント

〒260-0003 千葉県千葉市中央区鶴沢町 8番 6号ジオテックビル

TEL.0120-168-188 FAX.0120-655-188

www.geotechgo lf.com